

TISSU DÉPERLANT – FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION (FACE / DOS)	100 % POLYESTER / 100 % POLYESTER
LARGEUR	140 cm ± 2 %
POIDS	350 g/m² ± 5 % Version FR : 410 g/m² ± 5 %

ESSAIS MÉCANIQUES	NORME	RÉSULTATS
Allongement à la rupture	EN ISO 13934-1	Chaîne 57,6 % / Trame 27,9 %
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3	234,9 N / 5 cm – 129,3 N / 5 cm
Glissement de couture	EN ISO 13936-2	2 mm / 2,3 mm
Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-1 / 2	> 100 000 cycles
Boulochage (pilling)	EN ISO 12945-2	Note 4

SOLIDITÉ DES COULEURS	NORME	RÉSULTAT
À la lumière	EN ISO 105-B02 – Méthode 2	5
Au frottement à sec	EN ISO 105-X12	5
Au frottement humide	EN ISO 105-X12	5

SUBSTANCES & CONFORMITÉ	NORME / MÉTHODE	RÉSULTAT
Colorants azoïques	§ 64 LFGB 82.02-2,3,4,9	Non détectable
Colorants allergènes	TLC & HPLC (UV/Vis)	Non détectable
Formaldéhyde	EN ISO 14184-1	Test réussi
Comportement au feu	BS 5852 – Source 0 (sans imprégnation)	Test réussi
Protection du tissu	Traitement déperlant	Hydrofuge

Des variations de teinte entre différents lots de production peuvent apparaître.